

DECO

NANTEN Decofloor Comfort Plus



1

Alusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Katso alustan esikäsitelyohjeet.

2

Pohjustus Nanten HM Bio Epoksilla. Pohjuste levitetään 1 - 2 kertaa alustan huokoisuudesta riippuen.

3

Runkomassa tehdään Nanten PU Flex Polyuretaanipinnoitteella 1-3 mm kerrosvahvuudella. Pintaan voidaan tässä vaiheessa kylvää värihiutaleita pinnan elävöittämiseksi.

4

Pintakerros värillisellä Nanten PU W2 maalilla tai PU W2 lakalla 1-2 kertaa.

5

Naarmuuntumiskestävyyden parantamiseksi suosittelemme, että viimeinen pintakerros käsitellään värittömällä Nanten PU W2 lakalla.



Kotimainen



Joustavuus



Viihtyisyys



Saumattomuus



Sisäilmanlaatu