


DECO

NANTEN Decofloor



1

Betonialusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Katso alustan esikäsitteilyohjeet.

2

Pohjustus Nanten HM Bio Epoksilla. Pohjuste levitetään 1 - 2 kertaa alustan huokoisuudesta riippuen.

3

Runkomassa Nanten SL Bio Epoksinnoite 1-3 mm kerrosvahvuudella.

4

Jos pinta on elävöitetty värihiutaleilla lakkaus värittömällä Nanten EP W 2 lakalla tai Nanten PU W 2 lakalla 1-2 kertaa.



Kotimainen



Kestävyys



Kemikaalikesto



Viihtyisyys



Hygieenisuus