

DECO

NANTEN Decofloor Comfort Plus



1

Alusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuhdistuksella. Katso alustan esikäsitteilyohjeet.

2

Pohjustus Nanten HM Bio Epoksilla. Pohjuste levitetään 1 - 2 kertaa alustan huokoisuudesta riippuen.

3

Runkomassa tehdään Nanten PU Flex Polyuretaanipinnoitteella 1-3 mm kerrosvahvuudella.

4

Pintakerros värillisellä Nanten PUW-2 maalilla 1-2 kertaa. Naarmuuntumiskestävyyden parantamiseksi viimeinen pintakerros värittömällä Nanten PUW-2 lakalla.

5

Jos pinta on elävöitetty värihiutaleilla lakkaus värittömällä Nanten PUW-2 lakalla 1-2 kertaa.



Kotimainen



Joustavuus



Viihtyisyys



Saumattomuus



Sisäilmanlaatu